

**Omschrijving:**

Een sneldrogende 1-componenten high-build eindlaag op basis van gemodificeerd alkydhars met roestwerende eigenschappen.

KPC-nr 2060

Revisiedatum 24-11-2009

Drukdatum 26-01-2010

**Toepassing:**

Als eindlaag met roestwerende eigenschappen t.b.v. containerreparatie en total refurbishing, staalconstructies, trailers, technische- en industriële installaties enz. Indien men hogere eisen stelt aan roestwering en duurzaamheid ondergrond eerst behandelen met de KPC 2005 Primer HB.

**Voornaamste kenmerken:**

Snelle droging. Een glansgraad van 60%. Goede hechting op zowel gestraald staal als goed ontroest staal. Gemakkelijk met de spuit verwerkbaar, waardoor een glad homogeen oppervlak verkregen wordt.

**Voorbehandeling ondergrond:**

Nieuw staal stralen tot Sa 2½ met oppervlakteruwheid van maximaal 50 µm. Het oppervlak moet vetvrij, schoon en droog zijn.

*Bij reparatie:*

Oppervlak vooraf volledig vetvrij maken. Alle beschadigingen, onbehandelde lasnaden, las- en brandplekken ontroesten m.b.v. roterende staalborstels, schuurschijf of handstaalborstel en grof schuurpapier tot reinheidsgraad St 3.

*Bij onderhoud:*

Oppervlak volledig vetvrij maken middels steamcleanen of met een hogedruksput en leidingwater met eventueel toegevoegd een reinigingsmiddel. Goed naspoelen en drogen. Alle beschadigde, loszittende, gebarsten of anderszins ondeugdelijke verflagen en roest verwijderen door stralen. Indien niet gestraald kan worden verwijderd middels roterend handgereedschap.

**Verwerkingscondities:**

Luchttemperatuur : 5 – 35°C  
Ondergrondtemperatuur : 5 – 40°C  
Verf temperatuur : 15 – 30°C  
Relatieve luchtvochtigheid : maximaal 85%

De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. De verf niet onder ongunstige omstandigheden aanbrengen. Tijdens applicatie en droging zorgdragen voor goede ventilatie.

**Reiniging gereedschap:**

Direct na gebruik gereedschap reinigen met bovengenoemde verdunning KPC 9901.

**Verpakking:**

5 en 20 liter, en 200 liter vaten

**Houdbaarheid:**

Minimaal 12 maanden, mits droog opgeslagen in niet aangebroken verpakking bij een temperatuur tussen de 5° en 35°C.

**Veiligheidsinformatie:**

Voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens zie het productveiligheidsblad.

**Diverse informatie:**

Droogtijden en overschilderbaarheid zijn gemeten bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid bij de aangegeven laagdikte. Zij dienen uitsluitend als leidraad daar aanzienlijke verschillen kunnen ontstaan door temperatuurswisselingen en weersomstandigheden.

**Aansprakelijkheid:**

De doeltreffendheid van Kroonint Protective Coating B.V. verfsystemen berusten op langjarige praktijkervaring en laboratorium research. Desondanks kunnen wij niet zonder meer aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen.

**Verwerkingsgegevens**

	Airless	Airmix	Luchtsput	Kwast/rol
<b>Verdunning</b>	9901	9901	9901	9902
<b>Hoeveelheid verdunning</b>	0 – 10 vol. %	0 – 10 vol. %	10 – 20 vol. %	0 – 5 vol. %
<b>Sputopening</b>	0,015"	0,015"	1,5 – 2 mm	n.v.t.
<b>Sputdruk</b>	150 bar	80 – 100 bar	3 – 4 bar	n.v.t.

**Eigenschappen**

<b>Glans</b>	ca. 60%
<b>Kleur</b>	diverse uni-kleuren
<b>Dichtheid</b>	ca. 1,35 kg/ltr ( bij 20°C )
<b>Vaste stof gehalte</b>	ca. 50 vol. %
<b>Vluchtige Organische Stoffen (VOS)</b>	ca. 450 gr/ltr
<i>Droogtijden</i>	
<b>stofdroog</b>	30 minuten
<b>blokvast</b>	7 uur
<b>belastbaar</b>	24 uur
<b>minimale overschilderbaarheid</b>	6 uur
<b>maximale overschilderbaarheid</b>	onbeperkt
<b>Aanbevolen droge laagdikte</b>	40 – 80 micron
<b>Theoretisch rendement</b>	12,5 – 6,25 m <sup>2</sup> / ltr
<b>Praktisch rendement</b>	van vele factoren afhankelijk, zoals vorm, oppervlakteruwheid, applicatiemethode en applicatieomstandigheden. Het wordt vaak geschat op 50% van het theoretisch rendement op kleine of sterk gebogen oppervlakken en op circa 70% bij toepassing op grote niet onderbroken oppervlakken.
<b>Hittevastheid</b>	120°C ( droge belasting )